

ILMO-SCENGOLVSFÄRG

— Produktbeskrivning

ILMO - Scengolvsfärg är baserad på naturolje-vax-basis, är öppenporig och matt. Det bildar inga flagor eller blåsor. ILMO - Scengolvsfärg tränger lätt och djupt in i trämaterialiet. Ytan tål vatten, coca-cola, öl osv enligt DIN 68861. ILMO - Scengolvsfärg är vattenavvisande, slitstark och smutsavvisande. Den är baserad på naturolje-vax-basis och tillverkad av vegetabiliska oljor och vax. De naturliga vaxerna tränger in i trägolvet. De håller trämaterialiet friskt och elastiskt och förhindrar uttorkning. Trämaterialiet kan andas och bibehåller sin naturliga fuktighet. Svallning och krympning minskas.

För Ert scengolv innebär detta, att golvet trots hög värme från t.ex. strålkastare inte torkar ut och att materialet därigenom behåller sin elasticitet. Årsringarna lossnar heller inte på grund av hög belastning av teaterhjul och kulisser. När tape o. dyl. drages från scengolvet följer nästan inga partiklar med, eftersom golvytan inte längre är spröd. Scengolvets hållbarhet förlängs under förutsättning att golvet behandlas två gånger per år med oförtunnad färg.

— Miljö

ILMO - Scengolvsfärg innehåller inga biooxida ämnen och inga konserveringsmedel. Den torra målade ytan är ofarlig för människor, djur och växter. Den motsvarar normen DIN 53160 (resistent mot saliv och svett) samt EURO - normen EN 71 (säkerhetsnorm för leksaker). Intyg finns.

— Färgtoner

Antracit
Ebenholt/transparant
Svart-täckande
Ek/transparant
Färglös-transparant
Valnötsträd/transparant

— Förberedelser av ytan

Träytan måste vara ren och torr (max. träfuktighet 20 %). Gamla öppenporiga behandlingar måste rengöras. Gamla färg- och lackrester måste borttagas.

Huvudkontor:

Nattflyvägen 7
313 50 Åled (Halmstad)
Tel. 035-181940
Fax. 035-181949

F-skattebevis finns
Org.nr 556209-1065
VAT No SE556209106501

Skandinaviska
Enskilda Banken

IBAN-code SE73 5000 0000 0515 4100 1915

Bankgiro: 400-0881
Postgiro:

Internet:

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

Scengolvsfärg

Bearbetning

ILMO - Scengolvsfärg är klar för strykning. Vid första strykning och vid stykning som underhåll skall den ej förtunnas.

Färgen måste omröras noggrant.

På tidigare färg- eller lackrester måste först **provmålning** utföras.

ILMO - Scengolvsfärg - första behandlingen: Två strykningar, ett tunt lager färg rollas ut, övermängd färg tages bort med en torr roller. Färgen stykes på flortunt, den skall endast tränga in i trämaterialiet och inte stå kvar på golvytan. För stor mängd färg torkar dåligt. Förbrukning max. 0,125 liter per m² för två strykningar på slipad yta. Andra strykningen kan ske 12 timmar efter första strykning. För äldre golv ökar förbrukningen. ILMO - Scengolvsfärg är torr efter 12 timmar. Var noggrann med genomluftning av lokalen.

ILMO - Scengolvsfärg - underhållsstrykning: Börja med en provstrykning. Måste strykas på oförtunnat och på samma sätt som beskrivits ovan. Utföres cirka 2 gånger per år för att förlänga trämaterialiets hållbarhet. Vid längre intervaller minskas oljans positiva effekt.

ILMO - Scengolvsfärg - förbättringsstrykning: Börja med en provstrykning. ILMO - Scengolvsfärg förtunnas med ILMO - Förtunning upp till max. 20 %. Förbättringsstrykningens avsikt är endast att ge golvet en färgmässig för- bättring och ersätter på intet sätt underhållsstrykningen. Genom förtunningen uppnås en kortare torktid.

Skötsel

Den med ILMO - Scengolvsfärg behandlade golvytan är lätt att sköta. Löpande rengöring genom att golvet sopas eller torkas av med en lätt fuktad trasa. Ingen väta får stå kvar på golvet. Vid hårt slitna partier kan golvet ges en underhållsstrykning eller strykas med hjälp av en i färg doppad trasa, torka av och låta torka.

Hållbarhet

ILMO - Scengolvsfärg har en hållbarhet på minst 5 år under förut- sättning att förpackningen är tätt försluten.

— Sammansättning

50 - 80 % high solid. Basis: naturliga vegetabiliska oljor och vax (solrosolja, sojaolja, tistelolja, carnauba- och canelillavax, parafin), pigment: järnoxid och organiska pigment, titandioxid-vitpigment, alla godkända för livsmedelssektorn. Tillägg: blyfri sikkative (torr- görare) och vattenavvisande additive.

40 - 50 % våta beståndsdelar: entaromatiserad testbensin (bensolfri, motsvarar bestämmelserna enligt DAB 10, Deutsches Arzneibuch 10. Ausgabe).

— Fysikaliska egenskaper

Specifik vikt (täthet) 0,9 - 0,96 g. Vikositet: thixotrop, gräddaktig. Lukt: svag/mild, efter torkning luktfri, brännpunkt: över 55 gr. C /VbF A III enligt DIN 53213. Torr yta svårantändlig enligt TL A-053. Brandförhållande för flytande vara motsvarar normen DIN 4102 klass B2.

— Säkerhet

Den flytande varan förvaras oåtkomligt för barn. Får ej hållas i kärl som användes för livsmedel. Skall hållas avskilt från livsmedel och drycker. Skall hållas avskilt från eld. Var noga med luftning av lokalen. Om färg kommer i ögonen, rengör med rent vatten. ILMO - Scengolvsfärgs sammansättning gör att materialet inte är anmälningspliktigt enligt farliga ämnen-VO, MAK lista (TRGS 900) MAK lista (TRGS 500).

— Rengärning av verktygen

Rengöres med ILMO - förtunning.

Huvudkontor:

Nattflyvägen 7
313 50 Åled (Halmstad)
Tel. 035-181940
Fax. 035-181949

F-skattebevis finns
Org.nr 556209-1065
VAT No SE556209106501

Skandinaviska
Enskilda Banken

IBAN-code SE73 5000 0000 0515 4100 1915

Bankgiro: 400-0881
Postgiro:

Internet:

www.ilmonte.se
sales@ilmonte.se

Scengolvsfärg